

台伸多孔陶瓷板物理特性表

項目	數值/內容
材料編號	CB8470VP
顏色	黑
燒結溫度(°C)	1200 以上
密度(g/cm ³)	1.5
蕭氏硬度(HD)	82
平均孔徑(μm)	1~2
孔隙率(%)	40~60
表面阻抗(Ω)	10⁷~10⁹
研磨後 Ra 值(μm)	3.55~6.71(註 1)

註 1：因陶瓷面多孔特性每次測量數值均不同，列出取樣的最高最低值提供參考。